BANDTECH
ROLLO DE MEDIO FILTRANTE

ES Ficha técnica



DESCRIPCIÓN

El poliéster mejora la resistencia mecánica del medio para compensar la fragilidad de la viscosa húmeda.

Mantiene una buena permeabilidad, y su rendimiento de filtración depende del pastel formado en el medio.

Un producto técnicamente interesante, adecuado tanto para aceite puro como para emulsiones.

Resistencia mecánica suficiente para usar en todo tipo de filtros gravitacionales.

Material

Viscosa / Poliéster

COMPATIBILIDAD DE FILTRO DE BANDA



CAMA GRAVITACIONAL

HIDROSTÁTICO

TAMBOR COMPACTO



CINTA DE PRESIÓN

CINTA DE VACÍO

REFERENCIA DE PEDIDO

Ejemplo :

QBAND -VPEF - A: 50 - B: 500 - C: 100

A / Peso

Código	Peso	Espesor	Permeabilidad al aire	Umbral de filtración nominal
50	50 gm/m²	0,38 mm	1100 l/(m²·s) @ 50 Pa	35 µm
66	66 gm/m²	0,51 mm	2900 l/(m²·s) @ 200 Pa	25 µm
90	90 gm/m²	0,65 mm	2350 l/(m²·s) @ 200 Pa	10 µm

B / Anchura del rollo

Código	Anchura
500	500 mm
700	700 mm
710	710 mm
1000	1000 mm
1300	1300 mm
1500	1500 mm
1800	1800 mm

Otras anchuras disponibles bajo pedido

C / Longitud

Código	Longitud
100	100 m
250	250 m

Otras longitudes disponibles bajo pedido

SIEBEC SAS contact@siebec.com
SIEBEC Ltd sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L. ventas@siebec.com
SIEBEC SRL commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH info@siebec.de
SIEBEC LDA info.pt@siebec.com

Estamos aquí para ayudar
Póngase en contacto con nosotros!

BANDTECH
ROLLO DE MEDIO FILTRANTE

ES Ficha técnica

¿Cómo elegir el papel filtrante adecuado para su proceso industrial?



** PES = Poliéster / PP = Polipropileno*

SIEBEC SAS contact@siebec.com
SIEBEC Ltd sales@siebec.co.uk
SIEBEC S.L. ventas@siebec.com
SIEBEC SRL commerciale@siebec.com
SIEBEC GmbH info@siebec.de
SIEBEC LDA info.pt@siebec.com

Estamos aquí para ayudar
Póngase en contacto con nosotros!